



NEODUR NVP T/K

Naturstein-Verpressmörtel

VERPRESS- UND INJEKTIONSMÖRTEL AUF TRASS-KALK-BASIS, KUNSTSTOFFVERGÜTET, FÜR DIE VERFÜLLUNG VON HOHLRÄUMEN UND RISSEN IM NATURSTEIN-MAUERWERK

BESCHREIBUNG

NEODUR Naturstein-Verpressmörtel NVP T/K ist ein werksmäßig hergestellter, gebrauchsfertiger, bauphysikalisch abgestimmter Injektionsmörtel für die Verfüllung von Natursteinmauerwerk.

ANWENDUNG

NEODUR NVP T/K wird für die Verfüllung von Hohlräumen, Hinterfüll- und Verprearbeiten sowie für die Verfestigung von Natursteinmauerwerk jeglicher Art verwendet, innen und außen.

EIGENSCHAFTEN

- schrumpffrei
- pumpfähig
- niedrigviskos
- chloridfrei
- bauphysikalisch auf Naturstein abgestimmt

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis: Spezialbindemittel gem. DIN EN 197-1/DIN 1164, DIN 1060 und DIN 51043. Besonders ausgewählte und geeignete Zuschläge gem. DIN 4226, mineralische Füllstoffe und bauaufsichtlich zugelassene Zusatzmittel.

Korngröße: Mehlkorn
Wasserzugabe je Gebinde: ca. 6 ltr
Mischzeit: ca. 3 Min
Ergiebigkeit je Gebinde: ca. 22 ltr
Verarbeitungstemperatur: > 5°C
Mörtelgruppe: MG II – IIa
Quellmaß: > 0,1 Vol. %

VERARBEITUNG

NEODUR Naturstein-Verpressmörtel NVP T/K als ganzes Gebinde mit ca. 6 ltr. Wasser im Zwangsmischer anmischen und mit einer geeigneten Verpresspumpe die Hohlräume verfüllen. Unterschiedliche Temperaturen beeinflussen den Erstarrungs- bzw. Erhärtungsverlauf.

HERSTELLUNG

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co., Werk Wattenscheid

Zert.: DIN EN ISO 9001:2000

LIEFERFORM

20 kg Papierspezialverpackung

LAGERUNG

Trocken lagern, wie Zement. Haltbarkeitsdauer ca. 6 Monate.

HINWEIS

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Augenkontakt den Arzt aufsuchen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen. Wir empfehlen, die Verarbeitung auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und weisen auf unsere AGB hin. Informationsunterlagen, Verarbeitungshinweise, Ausschreibungstexte und Prüfzeugnisse über die verschiedenen KORODUR Industriebodensysteme, KORODUR Hartstoffe, KORODUR Mörtel und bauchemische Produkte stehen zur Verfügung.



KORODUR International GmbH www.korodur.de

Zentrale:
 Wernher-von-Braun-Str. 4
 92224 Amberg
 Postfach 1653 • 92206 Amberg
 Tél.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
 Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
 info@korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
 Hohensteinstr. 19
 44866 Bochum
 Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
 Tél.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0
 Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
 wattenscheid@korodur.de

